DALMAR

# Waterflat H



Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata a medio/alte pressioni di liquidi in genere, in ambiente professionale e agricolo.

## CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: liscio con nervature di rinforzo, in PVC, di colore nero

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: liscio, in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C

| COD | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Allungamento (ΔL%) | Dilata- zione (ΔD%) | Lungh. Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91246 | 40 | 2,5 | 440 | 14 | 42 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91247 | 45 | 2,5 | 480 | 14 | 42 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91248 | 50 | 2,5 | 520 | 12 | 36 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91249 | 55 | 2,5 | 580 | 12 | 36 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91250 | 63 | 2,8 | 750 | 12 | 36 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91251 | 70 | 2,8 | 840 | 12 | 36 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91252 | 76 | 2,8 | 880 | 12 | 36 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91253 | 90 | 3,1 | 1150 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50 |
| 91255 | 102 | 3,1 | 1300 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91256 | 110 | 3,2 | 1480 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91257 | 125 | 3,2 | 1625 | 8 | 24 | ±7 | ±10 | 100 |
| 91259 | 152 | 3,2 | 2000 | 6 | 18 | ±7 | ±10 | 100 |

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/waterflat-h/